

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Eko Comfort Group»

140000, р.Казахстан г. Павлодар, ул. Торайгырова 109 А тел. 8(7182)781658
ekopol1@mail.ru www.ekopol.kz

Достоинства материалов ESP®:

производятся на качественном сырье европейских поставщиков;
не содержат растворителей - сухой остаток 100%;
без резкого запаха, низковязкие, нетоксичны при эксплуатации;
высокие показатели по прочности, износу и адгезии.

ESP® 2730AS Компаунд для промышленных наливных покрытий

ТУ 2257-007-93672241-2008

Двухкомпонентный водоразбавимый эпоксидный токоотводящий состав для финишных слоев в антистатических системах ESP®

Применение	Для устройства финишного слоя при устройстве токоотводящего полимерного покрытия. ESP®
Состав	Компонент А - однородная окрашенная жидкость. Компонент В – жидкость желтоватого оттенка .
Соотношение компонентов (по весу)	100:20
Содержание нелетучих веществ, %	65
Плотность смеси (при +20°C), кг/м ³	1,4
Время жизни, мин.	40
Время отверждения при +20°C	Пешеходная нагрузка - 24 часа Транспортная нагрузка - 7 суток
Предел прочности на сжатие, МПа	20
Предел прочности на изгиб, МПа	-
Предел прочности на разрыв, МПа	8
Истираемость по Таберу, мг	63
Твердость по Шору (через 7 сут.), ед	72-75
Адгезионная прочность к бетону, МПа	более 1,5
Экологическая безопасность	Компоненты А, В в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвердевший состав утилизируется как твердый строительный мусор.
Показатели пожарной безопасности	Г1, В2, Т2, Д1, РП1. С-RU.ПБ41.В.011185, срок действия до 13.02.2018 г.
Хранение	В закрытой упаковке, в сухом помещении, при t от +15 до +25°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	- работы проводить в хорошо проветриваемом помещении; - не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот; - при проведении работ использовать СИЗ.
Требования к	Остаточная влажность не более 12 %

основанию	<p>Просвет на 2-х метровой рейке не более 2 мм Прочность на сжатие не менее 20 МПа Прочность на отрыв не менее 1,5 МПа Температура основания не ниже + 10 °С Отсутствие ослабленных участков, цементного молочка, загрязнений дефектов и трещин. Рекомендуется предварительное грунтование основание эпоксидными грунтовками ESP®0375 и токоотводящей грунтовкой ESP®4124</p>
Подготовка материала	<p>1. Перемешивание производить миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. 2. Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок.</p>
Рекомендации по применению	<p>Наносится в 1 слой поверх токоотводящего контура с расходом 2,2-2,4 кг/м² наливом с распределением по поверхности зубчатым шпателем (раклей) с крупным треугольным зубцом. Для деаэрации материала применять игольчатый валик.</p>

Перед применением ознакомьтесь с техническим описанием и инструкциями, проведите пробное нанесение. Производитель не несёт ответственности за последствия, вызванные нарушением технологии применения. Производитель гарантирует качество продукта, но не знает всех условий применения, и пригодность продукта в конкретных условиях применения определяет потребитель. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества.